



230020349844



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098



检验报告

Test Report

报告编号

(2025) GJC-X0563

Report No.

样品名称

台下盆

Name of sample

委托单位

阿克蒂思(厦门)科技有限公司

Consigner

受检单位

/

Inspected entity

检验类别

委托检验

Test category



NCBDP

福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality

国家建筑装饰装修产品质量检验检测中心(福建)

National Quality Inspection and Testing Center for Building and Decoration Products(Fujian)

地址(Add): 福州市鼓楼区洪山镇双凤路6号 (No. 6, Shuangfeng Road, Hongshan, Gulou District, Fuzhou, China)

网址(Website): www.fcii.net、www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net



注意事项

REMARKS

1. 报告无本机构检验检测专用章无效，涂改无效。

The report is invalid without the special seal for FQII test report and invalid if altered.

2. 复制报告未重新加盖本机构检验检测专用章无效。

The reproduced report is invalid unless re-affixed the special seal for FQII test report.

3. 报告无主检人、审定人和批准人签章无效。

The report is invalid without seals or signatures of tester, checker and approver.

4. 对委托类检验报告若有异议，应于收到之日（以邮戳为准）起十五日内向本机构（电话：0591-83709142，传真：0591-83710867，电子信箱：quality@fcii.net）提出。对监督类检验报告，被检单位对抽检结果有异议时，应在收到检验结果后于规定期限内向下达该监督抽查任务的行政管理部提出书面复检申请。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。

If there is any objection for entrusted sample test report, please raise it to FQII (Tel:0591-83709142, Fax:0591-83710867, E-mail:quality@fcii.net) within 15 days after receiving the report(subject to postmark). For supervised test report, please raise it in paper to the administration department who commit the sampling task within the specified date. Overdue raise of objection shall be treated as accepting the test result.

5. 客户送样的委托检验检测结果仅适用于所接收的样品，若无特别说明，生产单位及样品的相关信息未经本机构确认，信息的真实性由委托单位负责。未经本机构同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

For the entrusted sample test, the test result shown in the report is only applicable for the sample supplied directly by client and accepted by FQII .If there is no special announcement in this report, the information of producer and samples is not identified by FQII, the client is responsible for the truth of the information.The test result shall not be used for improper advertising purposes without the permission of FQII.

6. 不在资质认定范围内的项目，其检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

The test result is only used for scientific research, teaching or internal quality control, if the project is not within the scope of qualification accreditation.

福建省产品质量检验研究院
国家建筑装饰装修产品质量检验检测中心(福建)
检验报告

任务来源: (2023)JCW-081

报告编号: (2025)GJC-X0563

第 1 页 共 4 页

委托单位	名称	阿克蒂思(厦门)科技有限公司			样品名称	台下盆
	地址	厦门市海沧区阳明路 18 号 201 室			商 标 型 号	/
	电话	0592-3959816	邮编	361028	规 格 等 级	AQ4100011
	传真	/	电子邮箱	/	批(编)号 生产日期	/ 合格品 /
生产单位		/				
抽样概况	日期	/			抽样单位	/
	地点	/			抽样基数	/
	方法	/			抽样数量	/
样品概况	数量	1 件			接收日期	2025-09-08
	说明	样品符合试验条件要求。				
检 验 依 据	GB/T 6952-2015 《卫生陶瓷》					
检 验 结 论	该样品所检项目符合 GB/T 6952-2015 标准要求。					 (检验检测专用章) 签发日期: 2025年09月25日
说 明	委托单位提供以下信息: 1. 样品生产单位为阿克蒂思(厦门)科技有限公司, 商标为 AQUATIZ; 2. 样品为瓷质卫生陶瓷。					
检验日期	2025-09-18~2025-09-24			检验地点	杨南基地	

批准: 李勇

审定: 周在伟

主检: 巫红军

注: 本报告由封面、扉页及正文构成完整报告, 不得部分复制报告! 复制报告未重新加盖检验检测专用章无效!

福建省产品质量检验研究院
国家建筑装饰装修产品质量检验检测中心(福建)
检验报告

编号: (2025)GJC-X0563
第 2 页 共 4 页

(续页)

台下盆检验结果

序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定
1	外观质量	釉面	除安装面、洗面器溢流孔后部和其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件外, 所有裸露表面都应有釉层覆盖; 釉面应与陶瓷坯体完全结合。	符合要求	合格
		开裂、 坯裂	洗净面: 不准许	无开裂、坯裂	合格
			可见面: 不准许	无开裂、坯裂	
			其他区域: 不影响使用的允许修补	无开裂、坯裂	
		釉裂、 棕眼	洗净面: 不准许	无釉裂、棕眼	合格
			可见面: 不准许	无釉裂、棕眼	
			其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	无釉裂、棕眼	
		外观缺陷最大允许范围 大釉泡、 色斑、坑包	洗净面: 不准许	无大釉泡、色斑、坑包	合格
			可见面: 不准许	无大釉泡、色斑、坑包	
			其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	无大釉泡、色斑、坑包	
		针孔	洗净面: 总数 2 个	无针孔	合格
			可见面: 1 个; 总数 5 个	无针孔	
			其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	无针孔	
		中釉泡、 花斑	洗净面: 总数 2 个	无中釉泡、花斑	合格
			可见面: 1 个; 总数 6 个	无中釉泡、花斑	
			其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	无中釉泡、花斑	

福建省产品质量检验研究院
国家建筑装饰装修产品质量检验检测中心(福建)
检验报告

编号: (2025)GJC-X0563
第 3 页 共 4 页

(续页)

台下盆检验结果

序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定	
1	外观质量	外观缺陷最大允许范围	小釉泡、斑点	洗净面: 1个; 总数 2个	无小釉泡、斑点	合格
				可见面: 2个; 总数 8个	无小釉泡、斑点	
				其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	无小釉泡、斑点	
			波纹	洗净面: $\leq 2600\text{mm}^2$	无波纹	合格
				可见面: $\leq 2600\text{mm}^2$	无波纹	
				其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	无波纹	
			缩釉、缺釉	洗净面: 不准许	无缩釉、缺釉	合格
				可见面: 不准许	无缩釉、缺釉	
				其他区域: 允许有不影响使用的缺陷	无缩釉、缺釉	
		磕碰	洗净面: 不准许	无磕碰	合格	
			可见面: 不准许	无磕碰		
			其他区域: 20mm^2 以下 2个	无磕碰		
		釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面	洗净面: 不准许	无釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面。	合格	
			可见面: 不准许			
		色差		同一件产品应无明显色差	符合要求	合格

福建省产品质量检验研究院
国家建筑装饰装修产品质量检验检测中心(福建)
检验报告

编号: (2025)GJC-X0563
第 4 页 共 4 页

(续页)

台下盆检验结果

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
2	厚度	$\geq 6\text{mm}$	7.16mm	合格
3	最大允许变形	安装面: $\leq 3\text{mm}$	0.59mm	合格
		表面: $\leq 6\text{mm}$	无水平表面, 不适用。	
		整体: $\leq 20\text{mm/m}$, 最大 12mm。	圆形产品, 不适用。	
		边缘: $\leq 4\text{mm}$	圆形产品, 不适用。	
4	溢流功能	按 GB/T 6952-2015 标准中 8.9 条进行溢流试验, 应保持 5min 不溢流。	5min 不溢流	合格
5	抗裂性	经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。	无釉裂、无坯裂	合格
6	吸水率	$\leq 0.5\%$	平均值: 0.4%	合格

(以下无正文)

福建省产品质量检验研究院 (FQII)

——公正 科学 效率 价值——

福建省产品质量检验研究院(原福建省中心检验所)成立于1964年,行政上隶属于福建省市场监督管理局,是从事产品检验、认证、研究及技术服务的省级综合性检验检测机构,是国际电工委员会电工产品测试结果互认实验室(IECEE-CB实验室)。

本机构的业务范围主要包括电子电气、食品、塑胶、化工、建材、家具及木材、机械及智能装备、消防、玩具及儿童用品等产品检测及工程检测,开展工业产品、消费品、食品及食品相关产品、农产品的各级产品质量监督检验、生产许可证检验、产品质量风险监测、强制性和自愿性产品认证检验、委托检验等,可为社会各界提供检验检测、认证、培训、咨询、标准制修订、质量技术服务等“一站式服务”。

附设机构:

国家电子信息产品质量检验检测中心	福建省茶叶质量安全检验研究院
国家塑料制品质量检验检测中心(福州)	福建省消防产品质量监督检验站
国家加工食品质量检验检测中心(福州)	福建省电机产品质量监督检验中心
国家建筑装饰装修产品质量检验检测中心(福建)	福建省医疗器械检测中心
国家低压开关电器产品质量检验检测中心(福建)	福建省药品包装材料容器产品质量检验站
国家中小型电机产品质量检验检测中心(福建)	福建省包装产品质量检验中心
	福建省智能装备产品质量检验中心

福建省产品质量检验研究院 实验室场所及业务联系方式

注册地址:福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路6号 投诉电话:0591-83707915(纪检)
网址:www.fcii.net、www.fqii.cn 0591-83709142(质量)
电子信箱:quality@fcii.net 传真:0591-83710867

怡山基地:	福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路6号
业务联系:	电器:0591-83961921、83753797(传真) 智能装备:0591-83756985(电话/传真) 建材、家具与木材、消防、水暖、卫浴、安防产品:0591-87899172
马尾基地:	福建省福州市马尾区马尾镇葆桢路101号
业务联系:	食品、饲料、化妆品、空气洁净度检测:0591-83721570、83710692、83722786 电子:0591-83970527、83976173(传真) 电工:0591-83816081 塑胶、涂料、化工、包装产品:0591-83721620、83710812 文体与儿童用品:0591-87641653
杨南基地:	福建省福州市杨南街83号
福安基地:	福建省宁德市福安市城北下东垅79号
闽清实验室 I:	福建省福州市闽清县白中镇白金东路3号闽清县陶瓷科技孵化器园区第2栋和第6栋
闽清实验室 II:	福建省福州市闽清县金沙镇沃头村沃头175号
闽侯实验室:	福建省福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园庐隐路3号

